


Korai rézötvezetek vizsgálata a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményéből

Investigation of early copper and copper-based alloys from the collection of the Hungarian National Museum

Sariel Shalev¹, Tibor Kovács², Katalin T. Biró²
¹Dept. of Archaeology & School of Marine Sciences, University of Haifa, Israel.
²Magyar Nemzeti Múzeum
 E-mail: sariel.shalev@weizmann.ac.il, tbk@ace.hu

1. ábra: Térkép a lelőhelyekkel / Map of the localities




Bevezetés / Introduction

Ivan Ordentlich kezdeményezésére 2001-ben a Magyar Nemzeti Múzeum őskori gyűjteményéből 17 réz- illetve bronz baltát választottunk ki anyagvizsgálatra. A vizsgálatok célja a korai féműveletről alkotott ismeretek gazdagítása volt egy „pilot project” keretében, amelyet további, nagyobb szabású vizsgálat követett volna. A mérésekkel egyidőben jelentős számú, hasonló korú réz- és bronz tárgyat vizsgáltak azonos feltételekkel Florin Gogaltan közreműködésével, amelyeknek értékelését együtt terveztük elvégezni. Sajnálatos módon betegségek és Ivan Ordentlich halála megakadályozta a program teljes kibontakozását; a meglévő eredményeket abban a reményben adjuk közre, hogy ezek így is hozzájárulnak a korai féművelet ismeretéhez. / On the initiative of Ivan Ordentlich in 2001 17 copper- and early bronze axes were selected for analysis from the Prehistoric Collection of the Hungarian National Museum. The aim of the analyses would be increasing the knowledge on early metallurgy in the Carpathian Basin in the framework of a „pilot project”, to be followed by further and more extensive analyses. At the same time a similar pilot project was started in Romania with the help of Florin Gogaltan. The evaluation of the two lots was planned to be synchronized. These plans were sadly interrupted by the sad and unexpected death of Ivan Ordentlich. The existing results are presented here in memory and appreciation of Ivan and in accordance to the original idea: give more information of early metallurgy of the region and with hope to finish in the future the work that he started.

A kiválasztott minták / Samples selected

A vizsgálatokra a Magyar Nemzeti Múzeum őskori gyűjteményéből 17 db korai- és középső bronzkori baltát választottunk ki, Magyarországról és a Kárpát-medence távolabbi területeiről. (1. ábra). A balták kronológiai helyzetét az 1. táblázatban foglaltuk össze. A mintavételi pontokat megjelöltük. A minták a legkorábbi, Fajsz-Bányabükk típusú kezdve a középső bronzkori nyéltáras típusokig terjednek. / For the analyses, axes of Early and Middle Bronze Age were selected from various localities in Hungary and other parts of the Carpathian Basin (Fig. 1). The cultural / chronological assignment of the pieces are summarized in Table 1. Sampling points were carefully recorded. The samples embrace the earliest metal axe types (Fajsz-Bányabükk type) and some from a more recent chronological horizon of the Middle Bronze Age.

Egy lehetséges tipológiai osztályozás / a possible typological grouping



Mozsolics 1967 I. abb. nyomán / after Abb. 1. Mozsolics 1967

1. táblázat: a balták adatai / archaeological data on the axes

Anal. szám	Lejt. szám	Lelelőhely	Irodalom	Kronológia
Nr. 1.	86/1898.	?? Torontál m.		Ab (fajsz típus)
Nr. 2.	52.29.110.	Karancslapujtő	Köszegi 1957	Ab (fajsz típus)
Nr. 3.	41/1877.	Lippik, Gyógyfürdő	Köszegi 1957	Ba (nyéltáras balt)
Nr. 4.	51.1893.5.	Eger	Köszegi 1957	Ba (nyéltáras balt)
Nr. 5.	52.29.111.	Karancslapujtő	Köszegi 1957	Aa (bányabükk típus)
Nr. 6.	59.438.7.	Toina m.	Kovács T. 1996	Ab (fajsz típus)
Nr. 7. a,b	24a/1883.1.	Budapest, Óbuda	Köszegi 1957	Ba (nyéltáras balt)
Nr. 8.	209/1874.	Budapest, Kis-Duna	Köszegi 1957	Ca (nyéltáras balt)
Nr. 9.	865/3.	Balaton	Köszegi 1957	Ba (nyéltáras balt)
Nr. 10.	85.7.1.	Toimács	Kovács T. 1996	Ba (nyéltáras balt)
Nr. 11.	1871/68.	Rév (Bihar megye)	Roska 1927-32	Ba (nyéltáras balt)
Nr. 12.	12/1946.	Érd	Köszegi 1957	Ba (nyéltáras balt)
Nr. 13.	106.1907.9.	Zlatna	??	atipikus nyílt nyéltáras balt
Nr. 14.	55.1889.2.	Szilágysonlyó	Mozsolics 1967 Taf. 20.2	Cb (nyéltáras balt)
Nr. 15.	55.1889.1.	Szilágysonlyó	Mozsolics 1967 Taf. 20.1	Cb (nyéltáras balt)
Nr. 16.	55.1889.3.	Szilágysonlyó	Mozsolics 1967 Taf. 20.3	Cb (nyéltáras balt)
Nr. 17.	20/883.	Ólálpián	Roska 1956	Aa (bányabükk típus)

Vizsgálati módszerek / Analytical method

A baltákból vékony kézi fűrészszállal mintát vettünk. A minta mérete tipikusan nem haladta meg az 5 mm3-et. A friss fém felületen, befoglalás és polírozás után, hullámmagssz diszperzív röntgen spektroszkópiai méréseket (WDS) végeztünk Oxfordban, az Egyetem Anyagtudományi Intézetében.

Mintánként általában öt mérést végeztünk különféle pontokban és az eredményeket átlagoltuk. A mérések eredményeit a 2. táblázat tartalmazza. / The axes were sampled using a very thin file with a hand jeweler piercing saw. The size of the removed pieces was typically < 5 mm³. On the fresh metal surface, after mounting and polishing, Wavelength-Dispersive X-Ray Spectroscopy (WDS) was performed at the Dept. of Materials Oxford Univ. U.K. Circa 5 measurements were performed at different topographical locations on all pieces and the average of the results were calculated. The results of the WDS measurements are presented in Table 2.

További fémvizsgálatok a baltákon / Further analysis on the axes

Némelyik baltán megfigyelhető korábbi, fűrészszállal készített mintavétel nyoma. Ezeket valószínűleg optikai emissziós spektroszkópiára (OES) mintavételezték az 1960-as években, a SAM sorozat keretében. A vizsgált balták egy részét újabbán Sánta Zsombor és Káli György is megvizsgálták, TOF neutron diffrakciós vizsgálatot a szerkezeti jellemzők kutatása céljából. / Some of the axes show traces of sampling with borer. They were most probably sampled for OES in the series SAM. Part of the axes analysed were further investigated by Zsombor Sánta and György Káli in the Central Research Institute of Physics using TOF/ND for structural information.

2. táblázat: Vizsgálati eredmények / Table with WDS anal results of the samples

Anal. No.	Point No.	Fe	Cu	Ni	Zn	As	Sb	Sn	Ag	Pb	Bi	Au	S	Total (calculated)	Metal	
Hungary																
H01 1	1	0.008	0.005	0.000	98.621	0.001	0.025	0.287	0.000	0.942	0.032	0.081	0.000	0.000	100.000	
H01 1	2	0.000	0.005	0.000	98.279	0.000	0.000	0.081	0.000	0.920	0.000	0.016	0.000	0.000	100.000	
H01 1	3	0.022	0.003	0.000	99.305	0.034	0.026	0.044	0.000	0.429	0.061	0.072	0.003	0.002	100.000	
H01 1	4	0.004	0.007	0.000	99.278	0.033	0.000	0.068	0.000	0.467	0.065	0.075	0.000	0.004	100.000	
H01 1	5	0.035	0.000	0.000	99.525	0.014	0.000	0.056	0.000	0.255	0.003	0.059	0.002	0.021	100.000	
H01 01 AVERAGE		0.014	0.004	0.000	99.202	0.016	0.010	0.107	0.000	0.543	0.032	0.081	0.017	0.005	100.000	Cu + Ag
H01 2	1	0.009	0.013	0.000	98.445	0.000	1.226	0.004	0.000	0.035	0.036	0.050	0.101	0.003	100.000	
H01 2	2	0.000	0.000	0.101	97.171	0.035	2.331	0.009	0.018	0.016	0.259	0.000	0.000	0.000	100.000	
H01 2	3	0.000	0.000	0.079	98.189	0.000	1.332	0.043	0.049	0.030	0.248	0.014	0.016	0.000	100.000	
H01 2	4	0.000	0.000	0.053	98.581	0.000	1.203	0.010	0.047	0.022	0.000	0.059	0.025	0.001	100.000	
H01 2	5	0.000	0.004	0.065	99.586	0.000	1.306	0.124	0.007	0.091	0.106	0.009	0.000	0.002	100.000	
H01 02 AVERAGE		0.002	0.003	0.076	98.394	0.007	1.820	0.050	0.024	0.039	0.130	0.026	0.028	0.001	100.000	Cu + Sn (Pb:Ni)
H01 3	1	0.000	0.000	0.042	99.589	0.000	0.019	0.021	0.000	0.285	0.000	0.000	0.043	0.001	100.000	
H01 3	2	0.015	0.000	0.000	99.696	0.000	0.028	0.009	0.000	0.199	0.000	0.026	0.028	0.000	100.000	
H01 3	3	0.000	0.000	0.042	97.244	0.021	0.024	0.241	0.000	0.588	0.258	0.103	0.047	0.005	100.000	
H01 3	4	0.000	0.000	0.014	99.523	0.025	0.009	0.014	0.000	0.325	0.042	0.049	0.000	0.000	100.000	
H01 3	5	0.009	0.000	0.009	99.484	0.000	0.000	0.008	0.010	0.377	0.036	0.002	0.053	0.013	100.000	
H01 03 AVERAGE		0.005	0.000	0.021	99.185	0.009	0.016	0.059	0.002	0.375	0.026	0.034	0.034	0.004	100.000	Cu+Ag
H01 4	1	0.043	0.000	0.018	94.766	0.000	0.420	0.568	3.433	0.670	0.000	0.044	0.038	0.000	100.000	
H01 4	2	0.046	0.027	0.047	95.068	0.000	0.298	0.479	3.111	0.704	0.029	0.030	0.137	0.026	100.000	
H01 4	3	0.017	0.007	0.023	95.088	0.045	0.322	0.537	3.291	0.634	0.009	0.000	0.022	0.006	100.000	
H01 4	4	0.022	0.009	0.042	93.889	0.053	0.402	0.659	4.092	0.779	0.000	0.000	0.041	0.014	100.000	
H01 4	5	0.007	0.000	0.066	98.594	0.000	0.004	0.000	4.083	0.784	0.195	0.113	0.000	0.008	100.000	
H01 04 AVERAGE		0.037	0.010	0.039	95.481	0.020	0.349	0.586	3.602	0.714	0.047	0.037	0.048	0.011	100.000	Cu+Sn (Ag:Sb:As)
H01 5	1	0.022	0.002	0.076	99.409	0.013	0.376	0.031	0.000	0.000	0.067	0.000	0.003	0.002	100.000	
H01 5	2	0.001	0.000	0.047	98.594	0.040	0.800	0.115	0.000	0.073	0.199	0.044	0.000	0.007	100.000	
H01 5	3	0.000	0.005	0.064	98.335	0.000	0.943	0.059	0.048	0.052	0.428	0.068	0.000	0.000	100.000	
H01 5	4	0.000	0.009	0.027	97.127	0.000	1.242	0.158	0.004	0.128	1.207	0.000	0.000	0.009	100.000	
H01 5	5	0.000	0.000	0.083	99.219	0.000	0.279	0.046	0.057	0.041	0.187	0.054	0.035	0.000	100.000	
H01 05 AVERAGE		0.005	0.002	0.059	98.537	0.011	0.744	0.082	0.022	0.099	0.436	0.033	0.008	0.000	100.000	Cu + As (Sb:Ph:Ag) (point 1. corr.)
H01 6	1	0.000	0.000	0.000	97.726	0.000	0.000	0.000	0.025	0.026	1.012	0.000	0.002	0.004	100.000	
H01 6	2	0.009	0.014	0.084	99.660	0.000	0.113	0.025	0.036	0.030	0.000	0.005	0.016	0.009	100.000	
H01 6	3	0.017	0.000	0.043	99.646	0.000	0.114	0.039	0.000	0.010	0.127	0.000	0.000	0.004	100.000	
H01 6	4	0.000	0.000	0.000	99.652	0.000	0.194	0.074	0.001	0.000	0.000	0.012	0.052	0.015	100.000	
H01 6	5	0.000	0.011	0.046	99.804	0.005	0.072	0.029	0.024	0.006	0.000	0.000	0.003	0.000	100.000	
H01 06 AVERAGE		0.005	0.010	0.040	99.298	0.001	0.240	0.090	0.017	0.014	0.228	0.003	0.027	0.006	100.000	Cu (As)
Other localities																
H01 7a	1	0.000	0.000	0.005	91.038	0.085	4.047	1.220	0.000	0.730	1.456	1.411	0.003	0.004	100.000	
H01 7a	2	0.000	0.000	0.000	87.182	0.081	5.988	1.808	0.000	0.117	0.418	3.983	0.042	0.023	100.000	
H01 7a	3	0.009	0.000	0.013	80.600	0.014	7.811	2.032	0.000	0.726	2.579	6.110	0.000	0.029	100.000	
H01 7a	4	0.006	0.000	0.039	87.684	0.000	5.169	1.345	0.000	1.444	0.763	3.543	0.000	0.006	100.000	
H01 7a	5	0.000	0.000	0.000	90.961	0.000	5.193	1.202	0.014	0.489	0.381	1.545	0.000	0.015	100.000	
H01 7a	6	0.018	0.005	0.051	95.980	0.047	3.089	0.410	0.000	0.317	0.021	0.000	0.059	0.004	100.000	
H01 7a	7	0.000	0.000	0.000	93.274	0.000	4.079	0.985	0.000	0.404	1.014	0.234	0.000	0.009	100.000	
H01 07 AVERAGE		0.005	0.002	0.015	89.543	0.032	5.049	1.286	0.002	0.832	0.976	2.429	0.015	0.013	100.000	Cu+Ag:Bi:Sb (Pb:As)
H01 8	1	1.092	0.026	0.024	96.304	0.373	0.652	0.011	0.011	0.000	0.000	0.000	0.091	1.416	100.000	
H01 8	2	0.920	0.027	0.002	97.745	0.217	0.680	0.016	0.013	0.012	0.284	0.000	0.000	0.085	100.000	
H01 8	3	1.														